

## 2-К Клей для искусственных газонов

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- высокая прочность
- стойкий к различным атмосферным воздействиям
- эластичная клеевая пленка
- не содержит растворителей
- зеленого цвета
- сертификат ISA Sport prEN 14836

### НАЗНАЧЕНИЕ 5



Для приклеивания:

искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на ленту для швов из полиэстера (849U/842F) внутри и снаружи помещений

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Клей:  | отвердитель PU :           |
|--|--|----------------------------|
| Основа   | полиуретан   | изоцианат                  |
| Цвет   | зеленый  | коричневый                 |
| Плотность готового клея                        | ок. 1,65 г/см <sup>3</sup>   |                            |
| Консистенция                                   | пастообразная  | жидкая                     |
| Соотношение для смешивания                     | 100 вес. частей Клея   | 10 вес. частей отвердителя |
| Жизнеспособность смеси:                        | 60 - 70 минут, при температуре +20°C*  |                            |
| Время для укладки:                             | ок. 90 минут   |                            |
| Время высыхания                                | 12 часов   |                            |
| Инструмент                                     | зубчатый шпатель, н-р, ТКВ/В2-В3, зависит от подложки покрытия*                                      |                            |
| Расход   | 800 г/ м <sup>2</sup> при нанесении шпателем В2*<br>1000 г/м <sup>2</sup> при нанесении шпателем В3* |                            |
| Условия хранения                               | В заводской упаковке, при температуре от +5 до + 40 °С   |                            |
| Срок хранения                                  | 12 месяцев   |                            |
| Маркировка по предписанию об опасных веществах | Нет  | Xn                         |
| GISCODE  | RU 1   |                            |
| Морозостойкость                                | Да   |                            |
| Температура применения                         | 15 – 25°C (t° клея, материала, основания)  |                            |
| Относительная влажность воздуха                | 35-75%   |                            |

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

### ОСНОВАНИЕ

В качестве основания подходят различные поверхности, способные нести нагрузку, водоотводящие и пригодные для оборудования спортивных площадок. Необходимо обеспечить безупречное состояние основания. Поверхность должна соответствовать требованиям по прочности и твердости.

Euromix Turf

## 149

2-К Клей для искусственных газонов

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

Тщательно смешать клей и отвердитель вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного цвета смеси. Особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне емкости. Во избежание некачественного смешивания нужно затем перелить клей во вторую пустую, чистую емкость и еще раз хорошо перемешать.

Следует смешивать то количество смеси, которое может быть использовано за время жизнеспособности готовой смеси. Это время зависит от температуры окружающей среды, т.е. при высоких температурах оно сокращается, а при низких увеличивается.

Покрытие разложить, затем отогнуть его в области шва и нанести клей на ленту для швов из полиэстера (849U/842F) в количестве, зависящем от структуры подложки покрытия. Укладка покрытия может производиться сразу же после нанесения клея в течение времени для укладки покрытия (ок. 90 минут). Это время зависит от температуры окружающей среды, температуры основания и относительной влажности воздуха. Указанное время для укладки действительно для нормальных условий (t +23°C, относ. влажность 65%) и свежей клеевой смеси.

Если покрытие уложить слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное приклеивание.

Затем покрытие притереть и прикатать валиком.

Таким же образом приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля.

---

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

Для того чтобы избежать неправильного приклеивания покрытия, температура окружающей среды, основания, клея и покрытия должна быть от 15°C до 25°C, влажность воздуха не выше 80%. При более низких температурах ухудшается растекаемость клея и существенно увеличивается время его затвердевания. При более высоких температурах клей становится более жидким и хуже формирует клеевой риф, что может привести к увеличению его расхода.

Более высокие температуры ускоряют реакцию готовой смеси, поэтому время для ее использования сокращается.

Нельзя проводить работы по приклеиванию во время дождя или тумана. В условиях дождя, росы или тумана рекомендуется использовать **Клей для искусственных газонов 160 2-К**.

Загрязненные клеем покрытия, рабочие инструменты и приборы до затвердевания клея можно очистить Растворителем 694. Засохший клей может быть удален только механическим путем.

Отвердитель 500 LF чувствителен к влаге, поэтому его следует хранить в хорошо закрытой упаковке в сухом месте.

Во время работы с клеем рекомендуется надевать защитные перчатки, так как реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить. Продукт содержит опасные вещества! Соблюдайте правила техники безопасности! Обеспечьте достаточную вентиляцию при работе на закрытых спортивных площадках.

Не смешивайте клей с другими продуктами, кроме тех, которые специально для этого предназначены. Начатую упаковку необходимо плотно закрыть и использовать как можно скорее. Соблюдайте технические инструкции для других вспомогательных материалов.

---

### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

Комбинированная упаковка – 13,2 кг (клей 149 2-К + отвердитель 500 LF)

Раздельная упаковка – 12 кг (клей 149 2-К) + 1,2 кг (отвердитель 500 LF)

---

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

---

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Название  | 149 Euromix Turf             |
| Упаковка  | 12 кг, 1,2 кг                |
| Штрих-код | 4026956156826, 4026956156833 |

Ред. 09.12.2015.