

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.8.2009

ДАТА РЕВИЗИИ 1.1.2010

**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:**

**WINNER 40/160**

**ПРОДУКТ:**

**JUTAglass FO508 40/16 MFPE120 SL A**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

**ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ**

**МАТЕРИАЛ:**

**ВОРС:**

ПОЛИЭТИЛЕН. МОНОВОЛОКНО (попер. сечение имеет форму линзы)

**ПОДКЛАДОЧНЫЙ  
ТЕКСТИЛЬ:**

100% ПОЛИПРОПИЛЕН

**ФИКСИРУЮЩИЙ  
СЛОЙ:**

SBR LATEX

**РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:**

5/8"

**ЦВЕТ:**

двухцветная зелёная

| СВОЙСТВА                          | ЕДИНИЦА<br>ИЗМЕРЕНИЙ | СТАНДАРТНАЯ<br>ВЕЛИЧИНА | ДОПУСТИМОЕ<br>ОТКЛОНЕНИЕ |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА                   | [dtex]               | 12000/8                 |                          |
| ШИРИНА ВОРСА                      | [mm]                 | 1                       |                          |
| ТОЛЩИНА ВОРСА                     | [µm]                 | 275                     |                          |
| ПЛОТНОСТЬ ВОРСА                   | [g/m <sup>2</sup> ]  | 1120                    | ± 10%                    |
| КОЛ - ВО СТЕЖКОВ НА 10 см (длина) | [-/ 10 cm]           | 16                      | ± 1                      |
| КОЛ-ВО УКОЛОВ /кв.м               | [-/m <sup>2</sup> ]  | 10079                   | ± 5%                     |
| ВЫСОТА ВОРСА                      | [mm]                 | 40                      | ± 10%                    |
| ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ       | [g/m <sup>2</sup> ]  | 254                     | ± 10%                    |
| ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ       | [g/m <sup>2</sup> ]  | 900                     | ± 10%                    |
| ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ                   | [g/m <sup>2</sup> ]  | 2274                    | ± 10%                    |
| ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА      | [N]                  | > 30                    |                          |
| УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV-lamp A)      | [h]                  | 3000                    |                          |
| ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-серая шкала     | степень              | ≥ 4                     |                          |
| ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-голубая шкала   | степень              | ≥ 7                     |                          |
| СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА         | (4 ± 0,02) m         |                         |                          |

## ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/769.

