

KARTA TECHNICZNA

ważność od 1. 7. 2010

rewizja 1. 1. 2011

| | |
|-------------------------------|---|
| NAZWA PRODUKTU: | WINNER 50/140 |
| UŻYCIE: | PIŁKA NOŻNA |
| SKŁAD MATERIAŁOWY: | WŁÓKNO: PE taśma monofilowa (soczewka) |
| | OSNOWA: 100% PP |
| | WZMOCNIENIE OSNOWY: SBR LATEX |
| ROZSTAW IGIEŁ: | 5/8" |
| KOLOR: | zielony bikolor |

| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKI | PARAMETRY TECHNICZNE |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Dtex | [dtex] | 12.000/8 |
| Szerokość włókna | [mm] | 1 |
| Grubość włókna | [µm] | 275 |
| Waga włókna | [g/m ²] | 1.159 |
| Ilość ściegów na 10 cm | [-/10 cm] | 14 |
| Ilość pęczków/m ² | [-/m ²] | 8.819 |
| Ilość włókien/m ² | [-/m ²] | 141.104 |
| Wysokość włókna | [mm] | 50 |
| Waga osnowy | [g/m ²] | 254 |
| Waga latexu | [g/m ²] | 950 |
| Waga całkowita | [g/m ²] | 2.363 |
| Wskaźnik zamocowania włókna | [N] | > 30 |
| UV wytrzymałość | [h] | 3.000 |
| Wytrzymałość do światła - skala szara | Stoپیeń | ≥ 4 |
| Szerokość standartowa rolki | [m] | 4,03 |

UWAGI:

Poszczególne wartości odzwierciedlają średnie wartości pomiarów.

Zalecany wysyp: piasek krzemowy 0,6 - 1,2 mm → 12 kg/m²
granulat 0,5 - 2,5 mm → 14 - 16 kg/m²

Szczegóły oraz certyfikaty do dyspozycji u przedstawicieli JUTAggrass.

W odniesieniu do dyrektywy EU 76/769 produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych zdrowiu.



Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAggrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575