

# KARTA TECHNICZNA

ważność od 1. 2. 2010

rewizja 1. 1. 2011

<b>NAZWA PRODUKTU:</b>	<b>SCÉNIC</b>
<b>UŻYCIE:</b>	<b>DEKORACYJNA</b>
<b>SKŁAD MATERIAŁOWY:</b>	<b>WŁÓKNO:</b> PE włókno monofilowe – przekrój owalny (proste + skrętne)
	<b>OSNOWA:</b> 100% PP
	<b>WZMOCNIENIE OSNOWY:</b> SBR LATEX
<b>ROZSTAW IGIEŁ:</b>	3/8"
<b>KOLOR:</b>	zielony bikolor, piaskowy

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	PARAMETRY TECHNICZNE
Dtex	[dtex]	14.200/16
Szerokość włókna	[mm]	0,9
Grubość włókna	[µm]	170
Waga włókna	[g/m <sup>2</sup> ]	2.144
Ilość ściegów na 10 cm	[-/10 cm]	18
Ilość pęczków/m <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	18.898
Ilość włókien/m <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	604.736
Wysokość włókna	[mm]	35
Waga osnowy	[g/m <sup>2</sup> ]	172
Waga latexu	[g/m <sup>2</sup> ]	700
Waga całkowita	[g/m <sup>2</sup> ]	3.016
Wskaźnik zamocowania włókna	[N]	> 30
UV wytrzymałość	[h]	3.000
Wytrzymałość do światła - skala szara	Stopień	≥ 4
Szerokość standartowa rolki	[m]	4,00; 2,00

## UWAGI:

Poszczególne wartości odzwierciedlają średnie wartości pomiarów.

**Zalecany wysyp:** bez wysypu

Szczegóły oraz certyfikaty do dyspozycji u przedstawicieli JUTAgrass.

W odniesieniu do dyrektywy EU 76/769 produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych zdrowiu.



Juta a.s., Dukelská 417  
544 15 Dvůr Králové nad Labem,  
Česká republika  
e-mail: jutagrass@juta.cz  
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika  
Na Borkách 89  
Dvůr Králové nad Labem  
Telefon: +420 499 314 567  
+420 499 314 575