

# KARTA TECHNICZNA

ważność od 1. 7. 2012

rewizja .....

<b>NAZWA PRODUKTU:</b>	<b>VIRGIN FR</b>
<b>UŻYCIE:</b>	<b>DEKORACYJNA</b>
<b>SKŁAD MATERIAŁOWY:</b>	<b>WŁÓKNO:</b> PE włókno monofilowe – przekrój owalny (proste + skrętne)
	<b>OSNOWA:</b> 100% PP
	<b>WZMOCNIENIE OSNOWY:</b> SBR LATEX
<b>ROZSTAW IGIEŁ:</b>	3/8"
<b>KOLOR:</b>	zielony bikolor

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	PARAMETRY TECHNICZNE
Dtex	[dtex]	13.200/16
Szerokość włókna	[mm]	0,9
Grubość włókna	[µm]	170
Waga włókna	[g/m <sup>2</sup> ]	828
Ilość ściegów na 10 cm	[-/10 cm]	13
Ilość pęczków/m <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	13.648
Ilość włókien/m <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	436.736
Wysokość włókna	[mm]	18
Waga osnowy	[g/m <sup>2</sup> ]	172
Waga latexu	[g/m <sup>2</sup> ]	1.000
Waga całkowita	[g/m <sup>2</sup> ]	2.000
Wskaźnik zamocowania włókna	[N]	> 30
Szerokość standartowa rolki	[m]	4,00; 2,00

## UWAGI:

Poszczególne wartości odzwierciedlają średnie wartości pomiarów.

**Certyfikaty produktu:** EN 13501-1 (klasa C<sub>fl</sub>-s1)  
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do wnętrza.

**Zalecany wysyp:** bez wysypu

Szczegóły oraz certyfikaty do dyspozycji u przedstawicieli JUTAgass.  
W odniesieniu do dyrektywy EU 76/769 produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych zdrowiu.

OAO Juta zastrzega sobie prawo do wspomnianego produktu technicznie zmianami. Dostarczone produkty mogą nieznacznie różnić się od tych danych. OAO Juta gwarantuje jakość techniczną produktu.



Juta a.s., Dukelská 417  
544 15 Dvůr Králové nad Labem,  
Česká republika  
e-mail: jutagrass@juta.cz  
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgass Česká republika  
Na Borkách 89  
Dvůr Králové nad Labem  
Telefon: +420 499 314 567  
+420 499 314 575