

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 10. 2012

дата ревизии 1. 1. 2015

<b>ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b>	<b>МАТЧН 15</b>	
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	<b>ТЕННИС, ПАДЕЛ</b>	
<b>МАТЕРИАЛ:</b>	<b>ВОРС:</b>	ПОЛИЭТИЛЕН ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА
	<b>ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:</b>	100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	<b>ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:</b>	SBR LATEX
<b>РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:</b>	3/16"	
<b>ЦВЕТ:</b>	ЗЕЛЁНЫЙ (olive green)	

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	9.000	± 10%
Ширина ворса	[mm]	9,3	± 5%
Толщина ворса	[µm]	105	± 10%
Плотность ворса	[g/m <sup>2</sup> ]	1.472	± 10%
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/10 cm]	21	± 10%
Кол-во уколов/м <sup>2</sup>	[-/м <sup>2</sup> ]	44.094	± 10%
Кол-во концов/м <sup>2</sup>	[-/м <sup>2</sup> ]	88.188	± 5%
Высота ворса	[mm]	15	± 5%
Плотность подклад. текстиля	[g/m <sup>2</sup> ]	170	± 10%
Плотность фиксирующего слоя	[g/m <sup>2</sup> ]	950	± 10%
Общая плотность	[g/m <sup>2</sup> ]	2.592	± 10%
Прочность укреплённого ворса	[N]	> 30	
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Цветостойчивость – серая шкала	степень	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,01	± 0,02

## ПРИМЕЧАНИЕ:

**Сертификаты продукта:** ITF-A Guide To Product & test methods (4-Medium Fast); EN 15330-1; NF P90-110

**Рекомендуемая засыпка:** кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм → ±15кг/м<sup>2</sup>

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам. Продукт не содержит вредные вещества согласно (ЕС) №. 1907/2006 (REACH).

JUTA a.s. оставляет за собой право на технические изменения вышеуказанного продукта. Поставленная продукция может незначительно отличаться от этих данных. JUTA a.s. гарантирует техническое качество продукта.



JUTA a.s., Dukelská 417  
Dvůr Králové nad Labem  
544 15  
Česká republika  
www.juta.cz

www.jutagrass.com

JUTAgrass, Na Borkách 89  
Dvůr Králové nad Labem  
Tel.: +420 499 314 575  
Fax: +420 499 314 572  
e-mail: jutagrass@juta.cz