

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.7.2009

ДАТА РЕВИЗИИ 1.1.2010

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b> | <b>WINNER 45/160</b>  |
| <b>ПРОДУКТ:</b>               | <b>JUTAggrass FO508 45/16 MFPE120 SL A</b>                              |
| <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>            | <b>ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ</b>  |
| <b>МАТЕРИАЛ:</b>              | <b>ВОРС:</b> ПОЛИЭТИЛЕН. МОНОВОЛОКНО (попер. сечение имеет форму линзы) |
|                               | <b>ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:</b> 100% ПОЛИПРОПИЛЕН                         |
|                               | <b>ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:</b> SBR LATEX                                      |
| <b>РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:</b>    | 5/8"  |
| <b>ЦВЕТ:</b>                  | двухцветная зелёная   |

| СВОЙСТВА                          | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ   | СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА | ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА                   | [dtex]              | 12000/8              |                       |
| ШИРИНА ВОРСА                      | [mm]                | 1                    |                       |
| ТОЛЩИНА ВОРСА                     | [µm]                | 275                  |                       |
| ПЛОТНОСТЬ ВОРСА                   | [g/m <sup>2</sup> ] | 1265                 | ± 10%                 |
| КОЛ - ВО СТЕЖКОВ НА 10 см (длина) | [-/ 10 cm]          | 16                   | ± 1                   |
| КОЛ-ВО УКОЛОВ /кв.м               | [-/m <sup>2</sup> ] | 10079                | ± 5%                  |
| ВЫСОТА ВОРСА                      | [mm]                | 45                   | ± 10%                 |
| ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ       | [g/m <sup>2</sup> ] | 254                  | ± 10%                 |
| ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ       | [g/m <sup>2</sup> ] | 900                  | ± 10%                 |
| ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ                   | [g/m <sup>2</sup> ] | 2419                 | ± 10%                 |
| ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА      | [N]                 | > 30                 |                       |
| УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV-lamp A)      | [h]                 | 3000                 |                       |
| ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-серая шкала     | степень             | ≥ 4                  |                       |
| ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-голубая шкала   | степень             | ≥ 7                  |                       |
| СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА         | [m]                 | 4,03                 | ± 0,02                |

## ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/769.

