

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.4.2010

ДАТА РЕВИЗИИ 1.6.2010

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	4PLAY
ПРОДУКТ:	JUTAglass MS308 24/21 MFPE104
НАЗНАЧЕНИЕ:	MULTISPORT
МАТЕРИАЛ:	ВОРС: ПОЛИЭТИЛЕН. МОНОВОЛОКНО
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ: 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ: SBR LATEX
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:	3/8"
ЦВЕТ:	ЗЕЛЁНЫЙ

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА	[dtex]	10400/8	± 5%
ШИРИНА ВОРСА	[mm]	1	± 10%
ТОЛЩИНА ВОРСА	[µm]	180	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ВОРСА	[g/m ²]	1263	± 10%
КОЛ-ВО СТЕЖКОВ НА 10 cm (длина)	[-/ 10 cm]	21	± 1
КОЛ-ВО УКОЛОВ/ кв.м	[-/m ²]	22047	± 5%
ВЫСОТА ВОРСА	[mm]	24	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ	[g/m ²]	180	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ	[g/m ²]	950	± 10%
ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ	[g/m ²]	2393	± 10%
ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА	[N]	> 30	
УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV – lamp A)	[h]	3000	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ – серая шкала	степень	≥ 4	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ – голубая шкала	степень	≥ 7	
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	[m]	4,02	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/ 769.