

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 1. 2012

дата ревизии 1. 1. 2015

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: **DEPORTE 12**

НАЗНАЧЕНИЕ: **ТЕННИС, ПАДЕЛ**

МАТЕРИАЛ: **ВОРС:** ПОЛИЭТИЛЕН ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА

ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ: 100% ПОЛИПРОПИЛЕН

ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ: SBR LATEX

РЕГУЛИРОВКА СТАНКА: 3/16"

ЦВЕТ: ЗЕЛЁНЫЙ (olive green), ТЕРРАКОТОВО

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	8.800	± 10%
Ширина ворса	[mm]	12	± 5%
Толщина ворса	[µm]	80	± 10%
Плотность ворса	[g/m ²]	1.304	± 10%
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/10 cm]	23	± 10%
Кол-во уколов/м ²	[-/м ²]	48.294	± 10%
Кол-во концов/м ²	[-/м ²]	96.588	± 5%
Высота ворса	[mm]	12	± 5%
Плотность подклад. текстиля	[g/m ²]	170	± 10%
Плотность фиксирующего слоя	[g/m ²]	950	± 10%
Общая плотность	[g/m ²]	2.424	± 10%
Прочность укреплённого ворса	[N]	> 30	
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Цветостойчивость – серая шкала	степень	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,02	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемая засыпка: кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм → ± 13 кг/м²

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам. Продукт не содержит вредные вещества согласно (ЕС) №. 1907/2006 (REACH).

JUTA a.s. оставляет за собой право на технические изменения вышеуказанного продукта. Поставленная продукция может незначительно отличаться от этих данных. JUTA a.s. гарантирует техническое качество продукта.



JUTA a.s., Dukelská 417
Dvůr Králové nad Labem
544 15
Česká republika
www.juta.cz

www.jutagrass.com

JUTAGRASS, Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 314 575
Fax: +420 499 314 572
e-mail: jutagrass@juta.cz