

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.6.2008

ДАТА РЕВИЗИИ 1.1.2010

<b>ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b>	<b>FAST TRACK 15</b>
<b>ПРОДУКТ:</b>	<b>JUTAglass MS316 15/21 FTPE66</b>
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	<b>СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ТЕННИС</b>
<b>МАТЕРИАЛ:</b>	<b>ВОРС:</b> ПОЛИЭТИЛЕН ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА
	<b>ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:</b> 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	<b>ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:</b> SBR LATEX
<b>РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:</b>	3/16"
<b>ЦВЕТ:</b>	ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРРАКОТОВО - ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРРАКОТОВЫЙ

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА	[dtex]	6600	
ШИРИНА ВОРСА	[mm]	12	
ТОЛЩИНА ВОРСА	[µm]	65	
ПЛОТНОСТЬ ВОРСА	[g/m <sup>2</sup> ]	1138	± 10%
КОЛ - ВО СТЕЖКОВ НА 10 см (длина)	[-/ 10 cm]	21	± 1
КОЛ-ВО УКОЛОВ /кв.м	[-/m <sup>2</sup> ]	44 094	± 5%
ВЫСОТА ВОРСА	[mm]	15 / 17	
ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ	[g/m <sup>2</sup> ]	180	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ	[g/m <sup>2</sup> ]	800	± 10%
ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ	[g/m <sup>2</sup> ]	2118	± 10%
ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА	[N]	> 30	
УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV-lamp A)	[h]	3000	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-серая шкала	степень	≥ 4	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-голубая шкала	степень	≥ 7	
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	[m]	4,02	± 0,02

## ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/769.